

16/07/2014



## PLANCHA NITRÍLICA 60: PARA APLICACIONES TECNICAS

#### **CARACTERISTICAS**

Plancha nitrílica 60 Shore A de altas prestaciones.

### **VENTAJAS**

- Excelente resistencia a los aceites y grasas (temperatura máxima + 110 °C)
- Excelente resistencia a los hidrocarburos (contenido en aromáticos inferior al 30 % y temperatura máxima + 20 °C)
- Con caras mates para garantizar un buen acabado superficial del producto, asegurar el desenrollado sencillo del material, y facilitar posibles operaciones de adhesivado del producto

### **PRESTACIONES**

- Fiabilidad
- Seguridad
- Rendimiento

# **APLICACIONES**

Troquelado de juntas y confección de piezas varias de uso general en contacto con aceites minerales e hidrocarburos.

### www.trelleborg.com/elastomerlaminates



www.perezyperez.es

# **PROPIEDADES MECANICAS, FISICAS Y QUIMICAS**

|                               | Características               | Norma de referencia | Valor                   |         |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|--|--|
| MECANICAS                     |                               |                     |                         |         |  |  |
|                               | Elastómero - negro            |                     | NBR                     |         |  |  |
|                               | Densidad                      |                     | 1.28 ± 0.05             | g/cm³   |  |  |
|                               | Dureza                        | ASTM D2240          | 60 ± 5                  | Shore A |  |  |
|                               | Carga de rotura               | ISO 37              | ≥ 10                    | MPa     |  |  |
|                               | Alargamiento a la rotura      | ISO 37              | ≥ 350                   | %       |  |  |
|                               | Resistencia al desgarro       | ISO 34-1            | ≥ 25                    | N/mm    |  |  |
| Deformación remar             | nente después de 22 h a 70 °C | ISO 815-1           | ≤ 30                    | %       |  |  |
| TEMPERATURA                   |                               |                     |                         |         |  |  |
|                               | Temperatura de trabajo        |                     | - 25/+ 110              | °C      |  |  |
| ENVEJECIMIENTO                |                               |                     |                         |         |  |  |
| $\Delta Di$                   | ureza después de 70 h a 70 °C | ASTM D573           | ≤5                      | Shore A |  |  |
| Δ Carga de re                 | otura después de 70 h a 70 °C | ASTM D573           | ≤ - 15                  | %       |  |  |
| $\Delta$ Alargamiento a la re | otura después de 70 h a 70 °C | ASTM D573           | ≤ - 40                  | %       |  |  |
| RESISTENCIA A ACEITES         |                               |                     |                         |         |  |  |
| Aceite IRM 901, $\Delta$ volt | umen después de 70 h a 70 °C  | ASTM D471           | ≤5                      | %       |  |  |
| Aceite IRM 903, Δ volt        | umen después de 70 h a 70 °C  | ASTM D471           | ≤ 20                    | %       |  |  |
| RESISTENCIA QUIMICA           |                               |                     |                         |         |  |  |
| Acidos y bases diluídos       | Acidos y bases concentrados   | Ozono               | Aceites e hidrocarburos |         |  |  |
| Muy buena                     | Buena                         | Moderada            | Muy buena               |         |  |  |

### **DIMENSIONES**

|   | esor<br>im) |      | hura<br>m) |    | gitud<br>n) | Peso<br>(kg/m²) | Acabado                 |
|---|-------------|------|------------|----|-------------|-----------------|-------------------------|
| 2 | ± 0.3       | 1400 | ± 2 %      | 15 | ± 2 %       | 2.56            | 2 caras mates           |
| 3 | ± 0.3       | 1400 | ± 2 %      | 10 | ± 2 %       | 3.84            | 2 caras mates           |
| 4 | ± 0.4       | 1400 | ± 2 %      | 10 | ± 2 %       | 5.12            | 2 caras mates           |
| 5 | ± 0.4       | 1400 | ± 2 %      | 10 | ± 2 %       | 6.40            | 1 cara lisa/1 cara mate |
| 6 | ± 0.5       | 1400 | ± 2 %      | 10 | ± 2 %       | 7.68            | 1 cara lisa/1 cara mate |

#### **IDENTIFICACION**

| Marcaje      | Sin marcaje.  |
|--------------|---|
| Presentación | Espesor $\leq$ 6 mm en rollos sobre tubo de cartón Ø 80 mm.<br>Espesor $>$ 6 mm en rollos.  |
| Embalaje     | Film polietileno negro.   |
| Etiquetado   | Etiqueta autoadhesiva indicando la referencia de producto, las dimensiones, la superficie en m², el peso nominal y el código que posibilita la trazabilidad del producto. |