

ES02 EPDM

16/07/2014

PLANCHA EPDM 60: PARA APLICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS

Plancha EPDM 60 Shore A.

VENTAJAS

- Muy buena resistencia al ozono y al envejecimiento
- Excelente resistencia a la temperatura (- 40/+ 120 °C)
- Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos inorgánicos o corrosivos
- Muy buena resistencia a los ácidos minerales, detergentes, éteres fosfóricos, cetonas, alcoholes, o glicoles de bajo peso molecular
- Muy buenas prestaciones para aplicaciones con agua caliente o vapor a alta presión
- Buenas propiedades mecánicas
- Con caras mates para garantizar un buen acabado superficial del producto, asegurar el desenrollado sencillo del material, y facilitar posibles operaciones de adhesivado del producto

PRESTACIONES

- Vida útil
- Rendimiento
- Seguridad

APLICACIONES

Troquelado de juntas y confección de piezas varias de uso general en contacto con agua, ácidos oxidantes y no oxidantes diluidos.

www.trelleborg.com/elastomerlaminates



www.perezyperez.es

PROPIEDADES MECANICAS, FISICAS Y QUIMICAS

Características	Norma de referencia	Valor	
MECANICAS			
<i>Elastómero - negro</i>			
<i>Densidad</i>		EPDM  1.30 ± 0.05 g/cm ³	
<i>Dureza</i>	ASTM D2240	60 ± 5 Shore A	
<i>Carga de rotura</i>	ISO 37	≥ 7 MPa	
<i>Alargamiento a la rotura</i>	ISO 37	≥ 500 %	
<i>Resistencia al desgarro</i>	ISO 34-1	≥ 25 N/mm	
<i>Deformación remanente después de 22 h a 70 °C</i>	ISO 815-1	≤ 20 %	
TEMPERATURA			
<i>Temperatura de trabajo</i>		- 40/+ 120 °C	
ENVEJECIMIENTO			
<i>Δ Dureza después de 72 h a 100 °C</i>	ASTM D573	≤ 5 Shore A	
<i>Δ Carga de rotura después de 72 h a 100 °C</i>	ASTM D573	≤ - 10 %	
<i>Δ Alargamiento a la rotura después de 72 h a 100 °C</i>	ASTM D573	≤ - 30 %	
<i>Resistencia al ozono, 200 pphm, 96 h, 30 °C, 20 %</i>	ASTM D1149 tipo A	Sin grietas	
RESISTENCIA QUIMICA			
<i>Acidos y bases diluidos</i>	<i>Acidos y bases concentrados</i>	<i>Ozono</i>	<i>Aceites e hidrocarburos</i>
Muy buena	Buena	Muy buena	No adecuado

DIMENSIONES

Esesor (mm)	Anchura (mm)	Longitud (m)	Peso (kg/m ²)	Acabado
1 ± 0.3	1400 ± 2 %	20 ± 2 %	1.30	2 caras mates
1.5 ± 0.3	1400 ± 2 %	15 ± 2 %	1.95	2 caras mates
2 ± 0.3	1400 ± 2 %	15 ± 2 %	2.60	2 caras mates
3 ± 0.3	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	3.90	2 caras mates
4 ± 0.4	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	5.20	2 caras mates
5 ± 0.4	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	6.50	2 caras mates
6 ± 0.5	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	7.80	1 cara lisa/1 cara mate
8 ± 0.7	1400 ± 2 %	5 ± 2 %	10.40	1 cara lisa/1 cara mate
10 ± 1.0	1400 ± 2 %	5 ± 2 %	13.00	1 cara lisa/1 cara mate

IDENTIFICACION

<i>Marcaje</i>	Sin marcaje.
<i>Presentación</i>	Esesor ≤ 6 mm en rollos sobre tubo de cartón Ø 80 mm. Esesor > 6 mm en rollos.
<i>Embalaje</i>	Film polietileno negro.
<i>Etiquetado</i>	Etiqueta autoadhesiva indicando la referencia de producto, las dimensiones, la superficie en m ² , el peso nominal y el código que posibilita la trazabilidad del producto.