

# PTFE SERIES

## PTFE PURE SHEET MAIN PROPERTIES

		Value
Density	g/cm <sup>3</sup>	2,15
Tensile strength	N/mm <sup>2</sup>	≥ 24
Elongation at break	%	≥ 250
Hardness	/	>50
Service temperature (min - max)	°C	- 200 / +260

## PTFE +25%FV MAIN PROPERTIES

		Value
Density	g/cm <sup>3</sup>	2,2
Tensile strength	N/mm <sup>2</sup>	≥ 14-21
Elongation at break	%	≥ 230
Hardness	/	>62
Service temperature (min - max)	°C	- 200 / +260

El buen funcionamiento y la vida en servicio de las juntas depende en gran medida de las condiciones de manipulación y servicio de las cuales el fabricante no tiene ningún control. Los datos dados en esta ficha técnica deben ser usados como limite de aplicación y como una guía de elección del material . Montero puede garantizar solo la calidad y los datos reflejados de nuestros productos